

# **BONDS IMPER**

#### UTILISATION

- Barrages, ouvrages d'art.
- Cuvelage et tous enduits d'étanchéité.
- Enduits de ravalement.
- Enduits décoratifs (projetés à la machine, tyrolienne) ou traditionnels.
- Chapes d'arases de fondations.
- Fondations.
- Radiers.
- Tunnels.
- · Galeries.
- Châteaux d'eau.
- · Canalisations.
- Écluses.
- Terrasses.
- Bétons enterrés.

## AVANTAGES

Par son action plastifiante, **BONDS IMPER** contribue à l'amélioration des parements. Les bétons et mortiers traités subissent certaines modifications physiques, en particulier l'imperméabilisation contre les remontées capillaires. Diminution de l'absorption capillaire supérieure à 50 %. Imperméabilisation des enduits de façades, diminue les traces et le délavage dus au ruissellement.

Permet d'obtenir des enduits non gélifs, protection accrue contre le vieillissement.

**BONDS IMPER** s'emploie dans les enduits colorés ou blancs sans modification de la teinte initiale, évite les efflorescences.

Un enduit adjuvanté avec **BONDS IMPER** gardera un aspect sain, notamment en ce qui concerne les parties inférieures, toujours sensibles aux reprises d'humidité. **BONDS IMPER** s'oppose efficacement aux infiltrations, d'où son utilité dans les enduits et travaux souterrains.

#### DOSAGE ET MISE EN ŒUVRE

Bétons : **BONDS IMPER** s'emploie à raison de 0,5 à 2 % du ciment.



# IMPERMÉABILISE EFFICACEMENT VOS ENDUITS

#### HYDROFUGE DE MASSE

Puissant hydrofugeant pour mortiers et bétons étanche à l'eau, sans chlore ni produit corrosif.

CONFORME AUX NORMES NFP 18334 -ASTM 62 - BS 1881 PART 5

Différents impératifs ont conduit l'industrie du bâtiment et des travaux publics à réaliser des portiers et bétons étanches. La nature de l'agent hydrofugeant employé est un facteur déterminant.

**BONDS IMPER** a été étudié pour répondre à ces besoins.

#### DOSAGES OPTIMAUX AVEC CIMENTS DE RÉFÉRENCE

Plage de dosage : 0,5 à 2 % du poids de ciment

Avec CPA 55 HTS: 1,6 % Avec CPA FC: 1,6 %

Enduits étanches de cuvelage : 2 % du ciment, soit

1kg pour 50 kg de ciment

Enduits décoratifs de façades : 1 dose pour 100 kg

d'enduit.

#### CARACTÉRISTIQUES

• Aspect : poudre et liquide.

• Densité : 1.

Teneur en chlore : néant.Teneur en sucre : néant.

#### ESSAIS

Sur éprouvette de pâte pure, de reprise d'eau et de ruissellement. Âge des éprouvettes : 48 h.

Ruissellement	Essais de reprise d'eau après 1 h	Essais de reprise d'eau par capillarité	Essais absorbtion capillaire
Témoin	Pénétration	10,9 %	1,6 g/cm2
Avec BONDS IMPER Dosé à 1,6 %	Très légère pénétration	1,7 %	0,39/cm2

#### **■ CONDITIONNEMENT**

Jerrican. Fût. Tonnelet **BONDS IMPER** poudre.

### ■ STOCKAGE

À l'abri du gel.

#### **MANIPULATION- HYGIÈNE**

Non dangereux, sans précautions particulières.

# ■ INFLAMMABILITÉ

Non inflammable.