PROTÈGE DE LA DESSICCATION
FINITION DES SOLS TALOCHÉS

Produit de finition curring pour bétons et sols industriels.

ASPECT CIRÉ

CURFLOR A

GÉNÉRALITÉS

L'évaporation de l'eau des bétons et mortiers frais est un des facteurs déterminants qui modifient la qualité des produits obtenus.
CURFLOR A est particulièrement conseillé pour les sols industriels. **CURFLOR A** est destiné à empêcher toute évaporation brutale.
Il évite ainsi la fissuration superficielle et permet d'obtenir une parfaite hydratation des particules de ciment.
Les différents constituants des mortiers et bétons sont intimement liés; les surfaces obtenues sont très dures et ne dégagent aucune poussière.

UTILISATION

- Sols industriels à base de ciment.
- Rails de sécurité d'autoroute.
- Autoroutes.
- Bétons.
- Dalles, planchers.
- Quais de déchargement.
- Chapes.

PROPRIÉTÉS

- Curring spécial sol industriel.
- Béton très dur superficiellement.
- Anti-poussière.
- Améliore les conditions de prise.
- Permet d'obtenir de bonnes caractéristiques mécaniques.
- Evite la dessication.
- Supprime le faïençage et la fissuration.
- Résistance à l'usure accrue.
- Suppression du poudrage.
- Empêche le phénomène de “chape brûlée”.
- **Aspect ciré du béton**.

Important :

CURFLOR A, bien qu'étant particulièrement actif, crée un film protecteur non coloré et donne au béton **un aspect ciré décoratif après séchage.**

MISE EN ŒUVRE

De préférence par pulvérisation.
S'applique en 1 couche uniforme dès que l'humidité de surface a disparu (aspect mat du béton).
Sols industriels : application immédiate après le surfaçage.

CONSOMMATION

1 l de **CURFLOR A** permet de traiter 4 à 5 m²

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : couleur légèrement ambrée.
- Densité : 0,8.
- Teneur en chlore ou produit corrosif : nulle.
- Coefficient de protection à 24 h : > 0,8.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI- SÉCURITÉ

En milieu ventilé, produit inflammable.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi.
Nettoyer le matériel d'utilisation avec du diluant **SOFRETHANE** ou un produit similaire.

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 l. Jerrican 25 l. Container de 1 000 l.

STOCKAGE

À l'abri de la flamme.