AGENT DE DÉMOULAGE DE SYNTHÈSE

Agent de démoulage prêt à l'emploi, permet le démoulage différé des bétons après durcissement.

DEMOULOR S1

PROPRIÉTÉS

DEMOULOR S1 convient aussi bien pour les coffrages bois que pour les coffrages métalliques.
DEMOULOR S1 conserve à la surface du béton les caractéristiques recherchées et permet l'application de peintures, enduits ou plâtres selon les conditions définies par les règles de l'art pour l'application des revêtements.
DEMOULOR S1 est peu sensible au délavage par la pluie après application.
DEMOULOR S1 contient des inhibiteurs de corrosion pour les coffrages métalliques.

UTILISATION

- Bétons banchés traditionnels.
- Préfabrication.
- Tous bétons non étuvés ou étuvés jusqu'à une température de 80 °C.

CARACTÉRISTIQUES

État du produit : liquide.
Couleur : jaunâtre.
Masse volumique à 20 °C : 0,830 kg/l.
Point éclair : > 61°C.
Point de congélation : - 15°C.

MODE D'EMPLOI

DEMOULOR S1 s'applique avec le matériel classique sous forme d'un film régulier et sans surcharge.
Nous recommandons, afin d'obtenir un résultat optimum, d'éliminer tout excès d'huile. Pour ce faire, l'utilisation d'une raclette ou le chiffonnage après pulvérisation sont fortement conseillés.
Un essai de convenance dans les conditions réelles d'utilisation est indispensable. En cas de pulvérisation, une pression minimum de 4 bar donne le meilleur résultat

CONSOMMATION

30 à 40 m² au litre en fonction du type de support et de l'application.

DEMOULOR V1

PROPRIÉTÉS

DEMOULOR V1 est un agent de démoulage végétal de faible viscosité élaboré pour le démoulage différé étuvé et non étuvé des bétons.

Il assure :
- Un séparation aisée coffrage/béton.
- Un excellent état de surface sans tâche, sans poudrage ou marbrure.
- La propreté du moule, même après de multiples rotations.

DOMAINES D'UTILISATION

- Tous les démoulages de mortiers et bétons non étuvés ou étuvés jusqu'à 80°C.
- Démoulage des pièces en béton blanc.

CARACTÉRISTIQUES

- État du produit : liquide
- Couleur : blond
- Viscosité cinématique à 23° : 18 mm²/s.
- Masse volumique à 20° : 0,90 kg/l
- Point éclair : > 100°C
- Point de congèlation : < -5°C
- Biodégradabilité ultime à 28 j. : > 60 %
- Selon la norme NF EN ISO 9408 OCDE 301 F

Classification Synad Produits de Démoulage

- Environnement : ▲▲▲▲▲
- Santé : ▲▲▲▲▲
- Sécurité Feu : ▲▲▲▲▲

TRÈS BON ▲▲▲▲▲ TRÈS MAUVAIS △△△△△

MODE D'EMPLOI

DEMOULOR V1 s'applique avec le matériel classique sous forme d'un film régulier et sans surcharge.
Un essai de de convenance dans les conditions réelles d'utilistation est indispensable.
En cas de pulvérisation une pression minimum de 4 bars donnes les meilleurs résultats.

SÉCURITÉ

Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.
Produit inflammable.

CONDITIONNEMENT

Jerrican de 25 l.
Cubi de 1 000 l.
Fût de 215 l.

STOCKAGE

DEMOULOR S1 et **V1** se conserve 24 mois dans son emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri de la flamme.