GARANTIT LES RÉPARATIONS

Latex synthétique concentré.

CEBTP B 1426.539/5 Essai NF P18 858

EXTRALATEX est un latex synthétique concentré élaboré à partir de polymères de haute qualité.

EXTRALATEX améliore très sensiblement les mortiers auxquels il est ajouté.
Aspect : liquide blanc laiteux.

EXTRALATEX sec en matière active : 50 % ± 2 %.

EXTRALATEX

PROPRIÉTÉS

- **EXTRALATEX** modifie très favorablement les mortiers auxquels il est ajouté.
- Garantit l'accrochage au support.
- Ouverture rapide des sols au trafic.
- Accélère le durcissement.
- Augmente les caractéristiques mécaniques.
- Imperméabilise le mortier.
- Augmente la résistance à l'usure.
- Améliore fortement la résilience.
- Adjuvantation des ciments-colles.
- Améliore la tenue à l'eau.
- Résistance en flexion x 3.
- Adhérence x 3.
- Supprime tout phénomène de poussière.
- Améliore la souplesse du revêtement.
- Les mortiers additivés avec **EXTRALATEX** résistent au gel/dégel.
- Température d'utilisation : au dessus de 5 °C.

SUPPORT

Le support sera propre, lavé, dépoussiéré, résistant, sain, non friable et bien humidifié mais sans flaque d'eau.

CONDITIONNEMENT

Jerrican de 5 kg et de 25 kg. Fût de 215 kg.
Container de 1 000 kg.

EMPLOI- DOSAGE

a) **Barbotine d'accrochage**
- 1 volume de ciment.
- 2 volumes de sable.
- 1 volume d'**EXTRALATEX.**
- 3 volumes d'eau.

Gâcher le mélange et appliquer au balai, à la tyrolienne, à la boîte à mortier avec une machine à projeter.
Consommation de la barbotine : 2,5 à 3 kg/m².

b) **Chape résistante anti-poussière**
- En épaisseur de 15/20 mm.
- Ciment CPA ou CPJ : 350 kg
- Sable propre 0/5 : 1 400 kg (1m³).
- **EXTRALATEX** : 30 à 35 kg.
- Eau : suivant quantité suffisante.

Appliquer à la pompe à chape, tirer à la règle et talocher.

c) **Enduit mince imperméable à l'eau**
- 1 volume de ciment.
- 1 volume de sable fin silice type Fontainebleau.

Gâcher avec le mélange :
- 1 volume **EXTRALATEX**
- 1 volume d'eau.

Appliquer à la brosse souple en 2 couches croisées.
La 2ème couche est appliquée dès que la 1ère couche est suffisamment résistante (dur à l'ongle).

d**) Réparation de béton, reprofilage d'arête.**
- 1 volume de ciment.
- 2 volumes de sable fin.

Gâcher en consistance désirée avec le mélange :
- 1 volume d'**EXTRALATEX**
- 2 volumes d'eau.

e) **Accrochage du plâtre**
- 1 volume **EXTRALATEX**
- 3 volumes d'eau.

Gâcher la barbotine de plâtre avec ce mélange et appliquer.

CONSOMMATION EXTRALATEX

- Adjuvantation de ciment-colle : 5% du ciment colle.
- Barbotine d'accrochage : 0,15 l/m².
- Chape anti-poussière résistante : 0,3 l/m²/cm d'épaisseur.
- Enduit mince étanche à l'eau : 0,2 l/m² par couche.
- Réparation du béton : 5 l/100 kg de mortier.

Toutes les applications se font sur support propre, dur, sain et humidifié. Les chapes réalisées devront être appliquées sur un support béton ayant une valeur de traction d'au moins 10 bar à l'appareil SATEC.

MANIPULATION- SÉCURITÉ

Non dangereux, sans précautions particulières. Néanmoins **EXTRALATEX** est très adhérent ; il est donc nécessaire de nettoyer immédiatement toute projection à l'eau claire.

STOCKAGE

Un an à l'abri du gel en emballage fermé.