



RAGRÉAGE FACILITÉ EXCELLENTE OUVRABILITÉ

Pâte de ragréage à mélanger au ciment.

RAGEXPRESS 100, pâte de ragréage de haute qualité, est composée de résine, d'adjuvants, d'additifs appropriés et de charge minérale.

RAGEXPRESS 100

■ PRÉSENTATION

Pâte grise conditionnée en seau plastique
Densité : 1.20.

■ UTILISATION

- Nids de gravier.
- Voiles en béton armé.
- Sous faces de dalle.
- Bétons banchés.
- Ragréages intérieur/extérieur.
- Débullage des parois.
- Surfaçage général.
- Panneaux préfabriqués.
- Épaisseur d'application du ragréage, 0,5 à 15 mm.

■ PRÉPARATION

RAGEXPRESS 100 s'additionne de ciment en parts égales 1/1.
La teinte obtenue est celle du ciment.
Après mélange, on obtient une pâte onctueuse d'une bonne ouvrabilité.

■ SUPPORT

Propre, dépoussiéré, exempt de trace d'huile.
Non poudreux.

■ MISE EN PLACE

Avec lisseuse Inox

■ TEMPÉRATURE D'APPLICATION

De préférence 5 à 35 °C.

■ MANIPULATION- SÉCURITÉ

Non dangereux.

■ STOCKAGE

6 mois en emballage fermé, à l'abri du gel.

■ CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg. Palette de 33 seaux.