



PRIMAIRE TRANSLUCIDE UNIVERSEL.

Primaire polyuréthane mono-composant
donnant après séchage un film transparent
légèrement ambré.

ALPHA CONTRÔLE
46, avenue des Frères Lumière
parc d'activité de Trappes / Elancourt
78190 TRAPPES cedex
Tél 01 61 37 09 90
Fax 01 61 37 09 91

SOFREPOX S8H

■ UTILISATION

- Universel.
- Ferreux et non ferreux.
- Béton.
- Enrobé, asphalte sur étude particulière.
- Carrelage après ponçage.
- Revêtement plastique adhérent.
- Placoplatre hydrofugé, carobric, etc.. bénéficiant d'un agrément pour pièce d'eau.

■ PROPRIÉTÉS

- Excellente résistance à l'abrasion, à la compression et aux chocs.
- Excellente résistance sur de nombreux supports.
- Bloque la porosité des supports.
- Facilité d'application.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résine polyuréthane mono-composant prête à l'emploi.

Viscosité	: 30 MP/S
Couleur	: Ambré
Densité à 20°C	: 1 +/- 0.05
Extrait sec pondéral	: 50 % +/- 2 %
Séchage à 20°C (hors d'eau)	: 20 mm
Recouvrable	: 6 h, maxi 24 h

■ SUPPORT

Propre, sain, dégraissé, cohérent, sec.

■ APPLICATION

Préparation du support :

- **Les fonds doivent être secs**, sains et propres.
- Le support doit être exempt de laitance, d'anciennes peintures, d'huile, de graisse et de tout corps étranger en général.

Nombre de couche : 1 à 2 selon la porosité du support.

Matériel : L'application se fait en général au rouleau ou à la brosse.

Recouvrement : 6 h, jamais plus de 24 h. Ce temps est variable en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante.

Remarque : Le chantier doit être à l'abri de la pluie et de la condensation au moment de l'application.

■ CONSOMMATION

Selon l'état de la surface et la porosité du support :
200 g à 300 g par couche.

■ SÉCURITÉ - MANIPULATION

Produit inflammable (ne pas appliquer à proximité d'une flamme).

Précautions habituelles : gants, lunettes, milieu ventilé.
Les résidus ne seront pas déversés dans les égouts.
Les emballages vides seront détruits.

■ STOCKAGE

6 mois en emballage fermé, à l'abri de l'humidité et des fortes températures, hors de portée des enfants.

■ CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 l et 20 l.

Fabrication Française

